

| ICONOS ICONS | CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS | NORMA NORMATIVE | VALOR NORMA / VALUE OF NORMATIVE | | VALOR MEDIO AVERAGE |
|-----------------|---|--------------------|---|--|--|
| | DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i> | ISO 10545-2 | Sin espaciador | Con espaciador | Sin espaciador |
| | Longitud y Anchura <i>Length & Width</i> | | ±0,5% | ±0,3% | ±0,15% |
| | Espesor <i>Thickness</i> | | ±10% | ±10% | ±2% |
| | Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i> | | ±0,3% | ±0,3% | ±0,1% |
| | Ortogonalidad <i>Orthogonality</i> | | ±0,5% | ±0,3% | ±0,15% |
| | Planitud <i>Flatness</i> | | C.C. +0,5% -0,3% C.L. +0,5% -0,3% A. ±0,5% | C.C. +0,8% -0,2% C.L. +0,8% -0,2% A. ±0,75% | C.C. +0,1% -0,1% C.L. +0,1% -0,1% A. ±0,3% |
| | Absorción agua <i>Water absorption</i> | ISO 10545-3 | Media >10% | | >13% |
| | FLEXION <i>BENDING STRENGTH</i> | ISO 10545-4 | >15N/mm ² | | >17N/mm ² |
| | CUARTEO <i>CRAZING</i> | ISO 10545-11 | Exigida / Requested | | Resiste Resistant |
| | CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i> | ISO 10545-9 | Declarar resultado / Declared Result | | Resiste Resistant |
| | RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i> | ISO 10545-14 | Minimo clase 3 | | 5 |
| | RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i> | ISO 10545-13 | Minimo GB | | GHA - GLA |

Para baldosas de porosa, grupo BIII (E> 10%)