

|  | CARACTERISTICAS TECNICAS<br><i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>   | NORMA<br><i>NORMATIVE</i>              | VALOR NORMA / VALUE<br><i>OF NORMATIVE</i>  | VALOR MEDIO<br><i>AVERAGE VALUE</i>  |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
|  | DIMENSIONALES<br><i>DIMENSIONAL</i>  |  | S > 410   |                                      |
|  | Longitud y Anchura<br><i>Length &amp; Width</i>  |  | ±0,6%   | ±0,2%                                |
|  | Espesor<br><i>Thickness</i>  |  | ±5%   | ±1,9%                                |
|  | Rectitud de lados<br><i>Straightness of sides</i>  | ISO 10545-2                            | ±0,5%   | ±0,2%                                |
|  | Ortogonalidad<br><i>Orthogonality</i>  |  | ±0,6%   | ±0,2%                                |
|  | Planitud<br><i>Flatness</i>  |  | C.C. ±0,5%<br>C.L. ±0,5%<br>A. ±0,5%  | C.C. ±0,2%<br>C.L. ±0,2%<br>A. ±0,2% |
|  | Absorción agua<br><i>Water absorption</i>  | ISO 10545-3                            | ±0,5%   | ≤0,1%                                |
|  | FLEXION<br><i>BENDING STRENGTH</i>   | ISO 10545-4                            | >35N/mm <sup>2</sup>  | ≥40 N/mm <sup>2</sup>                |
|  | HELADA<br><i>FROST RESISTANT</i>   | ISO 10545-12                           | Exigida / <i>Requested</i>  | Resiste<br><i>Resistant</i>          |
|  | CUARTEO<br><i>CRAZING</i>  | ISO 10545-11                           | Exigida / <i>Requested</i>  | Resiste<br><i>Resistant</i>          |
|  | CHOQUE TERMICO<br><i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>  | ISO 10545-9                            | Declarar resultado / <i>Declared Result</i>   | Resiste<br><i>Resistant</i>          |
|  | ABRASION<br><i>SURFACE ABRASION RESISTANCE</i>   | ISO 10545-7                            | Declarar resultado / <i>Declared Result</i>   | CLASE 3 (750)                        |
|  | RAYADO<br><i>SCRATCH RESISTANCE</i>  | UNE 67101                              | Declarar resultado / <i>Declared Result</i>   | 4                                    |
|  | RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br><i>STAIN RESISTANCE</i>   | ISO 10545-14                           | Minimo clase 3<br><i>Min. Class 3</i>   | 5                                    |
|  | RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i><br>Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 3%<br>Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 18%<br>Hipoclorito sódico / <i>Sodium hypochlorite</i> 13% | ISO 10545-13                           | Minimo GB<br><i>Min GB</i>  | GLA<br>GHA<br>GA                     |
|  | DESLIZAMIENTO<br><i>ANTI-SLIP</i>  | UNE ENV12633<br>DIN 51130<br>DIN 51097 | Declarar resultado / <i>Declared Result</i><br>Declarar resultado / <i>Declared Result</i><br>Declarar resultado / <i>Declared Result</i> | CLASE 0                              |

Para baldosas de porcelánico, grupo Bla (E≤0,5%)