

|  | CARACTERISTICAS TECNICAS<br><i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>                                                                                                                                                   | NORMA<br><i>NORMATIVE</i> | VALOR NORMA / <i>VALUE</i><br><i>OF NORMATIVE</i> | VALOR MEDIO<br><i>AVERAGE VALUE</i>  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | DIMENSIONALES<br><i>DIMENSIONAL</i>                                                                                                                                                                            | ISO 10545-2               | S > 410                                           |                                      |
|  | Longitud y Anchura<br><i>Length &amp; Width</i>                                                                                                                                                                |                           | ±0,6%                                             | ±0,2%                                |
|  | Espesor<br><i>Thickness</i>                                                                                                                                                                                    |                           | ±5%                                               | ±1,9%                                |
|  | Rectitud de lados<br><i>Straightness of sides</i>                                                                                                                                                              |                           | ±0,5%                                             | ±0,2%                                |
|  | Ortogonalidad<br><i>Orthogonality</i>                                                                                                                                                                          |                           | ±0,6%                                             | ±0,2%                                |
|  | Planitud<br><i>Flatness</i>                                                                                                                                                                                    |                           | C.C. ±0,5%<br>C.L. ±0,5%<br>A. ±0,5%              | C.C. ±0,2%<br>C.L. ±0,2%<br>A. ±0,2% |
|  | Absorcion agua<br><i>Water absorption</i>                                                                                                                                                                      | ISO 10545-3               | ±0,5%                                             | ≤0,1%                                |
|  | FLEXION<br><i>BENDING STRENGHT</i>                                                                                                                                                                             | ISO 10545-4               | >35N/mm <sup>2</sup>                              | ≥40 N/mm <sup>2</sup>                |
|  | HELADA<br><i>FROST RESISTANT</i>                                                                                                                                                                               | ISO 10545-12              | Exigida / <i>Requested</i>                        | Resiste<br><i>Resistant</i>          |
|  | CUARTEO<br><i>CRAZING</i>                                                                                                                                                                                      | ISO 10545-11              | Exigida / <i>Requested</i>                        | Resiste<br><i>Resistant</i>          |
|  | CHOQUE TERMICO<br><i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>                                                                                                                                                              | ISO 10545-9               | Declarar resultado / <i>Declared Result</i>       | Resiste<br><i>Resistant</i>          |
|  | ABRASION<br><i>SURFACE ABRASION REISTANCE</i>                                                                                                                                                                  | ISO 10545-7               | Declarar resultado / <i>Declared Result</i>       | CLASE 3                              |
|  | RAYADO<br><i>SCRATCH RESISTANCE</i>                                                                                                                                                                            | UNE 67101                 | Declarar resultado / <i>Declared Result</i>       | 5                                    |
|  | RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br><i>STAIN RESISTANCE</i>                                                                                                                                                           | ISO 10545-14              | Minimo clase 3<br><i>Min. Class 3</i>             | 5                                    |
|  | RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i><br>Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 3%<br>Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 18%<br>Hipoclorito sódico / <i>Sodium hypochlorite</i> 13% | ISO 10545-13              | Minimo GB<br><i>Min GB</i>                        | GLA<br>GHA<br>GA                     |
|  | DESILIZAMIENTO<br><i>ANTI-SLIP</i>                                                                                                                                                                             | UNE ENV12633              | Declarar resultado / <i>Declared Result</i>       | CLASE 0                              |
|  |                                                                                                                                                                                                                | DIN 51130                 | Declarar resultado / <i>Declared Result</i>       |                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                | DIN 51097                 | Declarar resultado / <i>Declared Result</i>       |                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                | ANSI A137.1               | Declarar resultado / <i>Declared Result</i>       |                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                | AS/NZS 4586               | Declarar resultado / <i>Declared Result</i>       | P2                                   |

Para baldosas de porcelanico, grupo BIa (E≤0,5%)