

















| | CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i> | NORMA <i>NORMATIVE</i> | VALOR NORMA / VALUE <i>OF NORMATIVE</i> | VALOR MEDIO <i>AVERAGE VALUE</i> |
|--|--|---------------------------|---|--------------------------------------|
|  | DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i> | | S > 410 | |
|  | Longitud y Anchura <i>Length & Width</i> | | ±0,6% | ±0,2% |
|  | Espesor <i>Thickness</i> | | ±5% | ±1,9% |
|  | Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i> | ISO 10545-2 | ±0,5% | ±0,2% |
|  | Ortogonalidad <i>Orthogonality</i> | | ±0,6% | ±0,2% |
|  | Planitud <i>Flatness</i> | | C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5% | C.C. ±0,2% C.L. ±0,2% A. ±0,2% |
|  | Absorción agua <i>Water absorption</i> | ISO 10545-3 | ±0,5% | ≤0,1% |
|  | FLEXION <i>BENDING STRENGTH</i> | ISO 10545-4 | >35N/mm ² | ≥40 N/mm ² |
|  | HELADA <i>FROST RESISTANT</i> | ISO 10545-12 | Exigida / <i>Requested</i> | Resiste <i>Resistant</i> |
|  | CUARTEO <i>CRAZING</i> | ISO 10545-11 | Exigida / <i>Requested</i> | Resiste <i>Resistant</i> |
|  | CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i> | ISO 10545-9 | Declarar resultado / <i>Declared Result</i> | Resiste <i>Resistant</i> |
|  | ABRASION <i>SURFACE ABRASION RESISTANCE</i> | ISO 10545-7 | Declarar resultado / <i>Declared Result</i> | CLASE 4 |
|  | RAYADO <i>SCRATCH RESISTANCE</i> | UNE 67101 | Declarar resultado / <i>Declared Result</i> | 8 |
|  | RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i> | ISO 10545-14 | Minimo clase 3 <i>Min. Class 3</i> | 5 |
|  | RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i> Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 3% Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 18% Hipoclorito sódico / <i>Sodium hypochlorite</i> 13% | ISO 10545-13 | Minimo GB <i>Min GB</i> | GLA GHA GA |
|  | DESLIZAMIENTO <i>ANTI-SLIP</i> | UNE ENV12633 | Declarar resultado / <i>Declared Result</i> | CLASE 1 |
| | | DIN 51130 | Declarar resultado / <i>Declared Result</i> | <R9 |
| | | DIN 51097 | Declarar resultado / <i>Declared Result</i> | CLASE A |
| | | ANSI A137.1 | Declarar resultado / <i>Declared Result</i> | 0,4 |
| | | AS/NZS 4586 | Declarar resultado / <i>Declared Result</i> | P3 |

Para baldosas de porcelánico, grupo BIa (E≤0,5%)