



	CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA NORMATIVE	VALOR NORMA / VALUE OF NORMATIVE	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	DIMENSIONALES DIMENSIONAL	ISO 10545-2	S > 410	
	Longitud y Anchura Length & Width		±0,6%	±0,2%
	Espesor Thickness		±5%	±1,9%
	Rectitud de lados Straightness of sides		±0,5%	±0,2%
	Ortogonalidad Orthogonality		±0,6%	±0,2%
	Planitud Flatness		C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5%	C.C. ±0,2% C.L. ±0,2% A. ±0,2%
	Absorcion agua Water absorption	ISO 10545-3	±0,5%	≤0,1%
	FLEXION BENDING STRENGHT	ISO 10545-4	>35N/mm²	≥40 N/mm²
	HELADA FROST RESISTANT	ISO 10545-12	Exigida / Requested	Resiste Resistant
	CUARTEO CRAZING	ISO 10545-11	Exigida / Requested	Resiste Resistant
	CHOQUE TERMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	Declarar resultado / Declared Result	Resiste Resistant
	ABRASION SURFACE ABRASION REISTANCE	ISO 10545-7	Declarar resultado / Declared Result	CLASE 4
	RAYADO SCRATCH RESISTANCE	UNE 67101	Declarar resultado / Declared Result	9
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	Minimo clase 3 Min. Class 3	5
	RESISTENCIA QUIMICA / CHEMICAL RESISTANCE Acido clorhídrico / Hydrochloric Acid 3% Acido clorhídrico / Hydrochloric Acid 18% Hipoclorito sódico / Sodium hypochlorite 13%	ISO 10545-13	Minimo GB Min GB	GLA GHA GA
	DESLIZAMIENTO ANTI-SLIP	UNE ENV12633	Declarar resultado / Declared Result	CLASE 1
		DIN 51130	Declarar resultado / Declared Result	R9
		DIN 51097	Declarar resultado / Declared Result	CLASE A
		ANSI A137.1	Declarar resultado / Declared Result	0,43
		AS/NZS 4586	Declarar resultado / Declared Result	P3

Para baldosas de porcelanico, grupo BIa (E≤0,5%)