PORCELANITE DOS®
cerámicas

MODELO/*SERIE*: 8213 SAND
FORMATO/*FORMAT*: 33,3x80
ESPESOR/*THICKNESS*: 9,5
ACABADO/*FINISH*: MATE

ICONOS *ICONS*	CARACTERISTICAS TECNICAS *TECHNICAL CHARACTERISTICS*	NORMA *NORMATIVE*	VALOR NORMA / *VALUE OF NORMATIVE*		VALOR MEDIO *AVERAGE*
	DIMENSIONALES *DIMENSIONAL*	ISO 10545-2	Sin espaciador	Con espaciador	Sin espaciador
	Longitud y Anchura *Length & Width*		±0,5%	±0,3%	±0,10%
	Espesor *Thickness*		±10%	±10%	±1,88%
	Rectitud de lados *Straightness of sides*		±0,3%	±0,3%	±0,04%
	Ortogonalidad *Orthogonality*		±0,5%	±0,3%	±0,10%
	Planitud *Flatness*		C.C. +0,5% -0,3% C.L. +0,5% -0,3% A. ±0,5%	C.C. +0,8% -0,2% C.L. +0,8% -0,2% A. ±0,75%	C.C. +0,4% -0,1% C.L. +0,4% -0,1% A. ±0,3%
	Absorcion agua *Water absorption*	ISO 10545-3	Media >10%		>15%
	FLEXION *BENDING STRENGHT*	ISO 10545-4	>15N/mm²		>20N/mm²
	CUARTEO *CRAZING*	ISO 10545-11	Exigida / Requested		Resiste Resistant
	CHOQUE TERMICO *THERMAL SHOCK RESISTANCE*	ISO 10545-9	Declarar resultado / Declared Result		Resiste Resistant
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS *STAIN RESISTANCE*	ISO 10545-14	Minimo clase 3		5
	RESISTENCIA QUIMICA / *CHEMICAL RESISTANCE*	ISO 10545-13	Minimo GB		GHA - GLA

Para baldosas de porosa, grupo BIII (E> 10%)