

| ICONOS<br>ICONS | CARACTERISTICAS TECNICAS<br>TECHNICAL CHARACTERISTICS | NORMA<br>NORMATIVE | VALOR NORMA / VALUE OF NORMATIVE              |                                                | VALOR MEDIO<br>AVERAGE VALUE                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 | DIMENSIONALES<br><i>DIMENSIONAL</i>                   | ISO 10545-2        | Sin espaciador                                | Con espaciador                                 | Sin espaciador                                        |
|                 | Longitud y Anchura<br><i>Length &amp; Width</i>       |                    | ±0,5%                                         | ±0,3%                                          | ±0,03%                                                |
|                 | Espesor<br><i>Thickness</i>                           |                    | ±10%                                          | ±10%                                           | ±0,85%                                                |
|                 | Rectitud de lados<br><i>Straightness of sides</i>     |                    | ±0,3%                                         | ±0,3%                                          | ±0,06%                                                |
|                 | Ortogonalidad<br><i>Orthogonality</i>                 |                    | ±0,5%                                         | ±0,3%                                          | ±0,03%                                                |
|                 | Planitud<br><i>Flatness</i>                           |                    | C.C. +0,5% -0,3% C.L.<br>+0,5% -0,3% A. ±0,5% | C.C. +0,8% -0,2% C.L.<br>+0,8% -0,2% A. ±0,75% | C.C. +0,06% -0,01% C.L.<br>+0,06% -0,01% A.<br>±0,02% |
|                 | Absorcion agua<br><i>Water absorption</i>             | ISO 10545-3        | Media >10%                                    |                                                | >14%                                                  |
|                 | FLEXION<br><i>BENDING STRENGHT</i>                    | ISO 10545-4        | >15N/mm <sup>2</sup>                          |                                                | >17N/mm <sup>2</sup>                                  |
|                 | CUARTEO<br><i>CRAZING</i>                             | ISO 10545-11       | Exigida / Requested                           |                                                | Resiste <i>Resistant</i>                              |
|                 | CHOQUE TERMICO<br><i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>     | ISO 10545-9        | Declarar resultado / Declared Result          |                                                | Resiste <i>Resistant</i>                              |
|                 | RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br><i>STAIN RESISTANCE</i>  | ISO 10545-14       | Minimo clase 3                                |                                                | 5                                                     |
|                 | RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i>      | ISO 10545-13       | Minimo GB                                     |                                                | GHA - GLA                                             |

Para baldosas de porosa, grupo BIII (E> 10%)