

| ICONOS<br>ICONS | CARACTERISTICAS TECNICAS<br>TECHNICAL CHARACTERISTICS | NORMA<br>NORMATIVE | VALOR NORMA / VALUE OF NORMATIVE           |   | VALOR MEDIO<br>AVERAGE                     |
|-----------------|---|--------------------|--|---|--|
|                 | DIMENSIONALES<br><i>DIMENSIONAL</i>                   | ISO 10545-2        | Sin espaciador                             | Con espaciador                              | Sin espaciador                             |
|                 | Longitud y Anchura<br><i>Length &amp; Width</i>       |                    | ±0,5%                                      | ±0,3%                                       | ±0,15%                                     |
|                 | Espesor<br><i>Thickness</i>                           |                    | ±10%                                       | ±10%  | ±2%  |
|                 | Rectitud de lados<br><i>Straightness of sides</i>     |                    | ±0,3%                                      | ±0,3%                                       | ±0,1%                                      |
|                 | Ortogonalidad<br><i>Orthogonality</i>                 |                    | ±0,5%                                      | ±0,3%                                       | ±0,15%                                     |
|                 | Planitud<br><i>Flatness</i>                           |                    | C.C. +0,5% -0,3% C.L. +0,5% -0,3% A. ±0,5% | C.C. +0,8% -0,2% C.L. +0,8% -0,2% A. ±0,75% | C.C. +0,1% -0,1% C.L. +0,1% -0,1% A. ±0,3% |
|                 | Absorción agua<br><i>Water absorption</i>             | ISO 10545-3        | Media >10%                                 |   | >13%                                       |
|                 | FLEXION<br><i>BENDING STRENGTH</i>                    | ISO 10545-4        | >15N/mm <sup>2</sup>                       |   | >19N/mm <sup>2</sup>                       |
|                 | CUARTEO<br><i>CRAZING</i>                             | ISO 10545-11       | Exigida / Requested                        |   | Resiste<br>Resistant                       |
|                 | CHOQUE TERMICO<br><i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>     | ISO 10545-9        | Declarar resultado / Declared Result       |   | Resiste<br>Resistant                       |
|                 | RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br><i>STAIN RESISTANCE</i>  | ISO 10545-14       | Minimo clase 3                             |   | 5  |
|                 | RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i>      | ISO 10545-13       | Minimo GB                                  |   | GHA  |

Para baldosas de porosa, grupo BIII (E> 10%)