













ICONOS ICONS	CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA NORMATIVE	VALOR NORMA / VALUE OF NORMATIVE		VALOR MEDIO AVERAGE
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	Sin espaciador	Con espaciador	Sin espaciador
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,5%	±0,3%	±0,08%
	Espesor <i>Thickness</i>		±10%	±10%	±1,27%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,3%	±0,3%	±0,08%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,5%	±0,3%	±0,10%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. +0,5% -0,3% C.L. +0,5% -0,3% A. ±0,5%	C.C. +0,8% -0,2% C.L. +0,8% -0,2% A. ±0,75%	C.C. +0,07% -0,0% C.L. +0,08% -0,0% A. ±0,3%
	Absorción agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	Media >10%		>14%
	FLEXION <i>BENDING STRENGTH</i>	ISO 10545-4	>15N/mm ²		>20N/mm ²
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / Requested		Resiste Resistant
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / Declared Result		Resiste Resistant
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3		5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i>	ISO 10545-13	Minimo GB		GHB

Para baldosas de porosa, grupo BIII (E> 10%)