

	CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	NORMA <i>NORMATIVE</i>	VALOR NORMA / VALUE <i>OF NORMATIVE</i>	VALOR MEDIO <i>AVERAGE VALUE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>		<b>S &gt; 410</b>	
	Longitud y Anchura <i>Length &amp; Width</i>	ISO 10545-2	±0,6%	±0,01%
	Espesor <i>Thickness</i>		±5%	±2,19%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,5%	±0,09%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,6%	±0,2%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5%	C.C. ±0,06% C.L. ±0,04% A. ±0,01%
	Absorción agua <i>Water absorption</i>		ISO 10545-3	±0,5%
	FLEXION <i>BENDING STRENGTH</i>	ISO 10545-4	>35N/mm <sup>2</sup>	≥40 N/mm <sup>2</sup>
	HELADA <i>FROST RESISTANT</i>	ISO 10545-12	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	ABRASION <i>SURFACE ABRASION REISTANCE</i>	ISO 10545-7	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Clase 3 (1500 rev)
	RAYADO <i>SCRATCH RESISTANCE</i>	UNE 67101	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	8
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3 <i>Min. Class 3</i>	5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i>	ISO 10545-13	Minimo GB	GHA
	DESLIZAMIENTO <i>ANTI-SLIP</i>	UNE ENV12633	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Clase 0

Para baldosas de porcelánico, grupo Bla (E≤0,5%)